

Prima[®]
Damit bauen Profis

RENOVIER- UND SANIERMÖRTEL

TECHNISCHES DATENBLATT

Prima Renovier- und Saniermörtel – zum Verputzen, Ausbessern und Ausgleichen.

Anwendungsgebiete

Putz und Spachtelmörtel DIN EN 998-1, Tabelle 1, Festigkeitsklasse CS IV. Zum Verputzen, Ausgleichen, Glätten und Ausbessern von Wand-, Boden- und Deckenflächen aus Beton (DIN 1045), Mauerwerk aus Bimsbaustoffen, Ziegel, Kalksandstein sowie Mischmauerwerk. Zum Herstellen von flucht- und lotrechten sowie ebenflächigen Untergründen für das anschließende Ansetzen bzw. Verlegen keramischer Belagsbaustoffe sowie Natur- und Betonwerksteinen. Als Ausgleichsputz, Gefällespachtel, Sockelputz. Geeignet in Feucht- und Nassräumen sowie auf Balkonen und Terrassen.

Eigenschaften:

- Zum Verputzen, Ausbessern und Ausgleichen
- Nach bereits 3 Stunden mit Fliesen belegbar

Technische Daten: Prima Renovier- und Saniermörtel 25 kg / Art.Nr.: 4387960	
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +35 °C verarbeitbar
Verarbeitungszeit:	ca. 20 Minuten
Schichtdicke:	3 – 30 mm in einem Arbeitsgang
Begehbar:	nach ca. 1,5 Stunden
Mit Fliesen belegreif	nach ca. 2 Stunden. Die Zeitangaben beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.
Verbrauch:	ca. 1,5 kg/m ² je mm Schichtdicke
Werkzeuge:	Mischer, Rührquirl, Kelle, Spachtel, Traufel, Glättkelle, Abziehlatte, Filzscheibe
Lagerung:	im ungeöffneten Originalgebinde trocken auf Palette ca. 12 Monate lagerfähig.

Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH, Postfach 42 01 52, 65102 Wiesbaden
Tel.: +49 611 1707-0, Fax: +49 611 1707-250

Lieferform:

40 Säcke á 25 kg pro Europalette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Prima[®]
Damit bauen Profis

RENOVIER- UND SANIERMÖRTEL

TECHNISCHES DATENBLATT

Untergrundvorbereitung:

Der mineralische Untergrund muss sauber, fest und tragfähig sowie frei von haftungsvermindernden Stoffen sein. Mehrschichtige Untergründe müssen gut untereinander haften. Alte, mürbe und nicht tragfähige Putzflächen sind zu entfernen. Feuchte Untergründe können gespachtelt werden, es verlängert sich jedoch die Aushärtezeit. Vor den Verlegearbeiten muss die Unterkonstruktion trocken sein. Gegebenenfalls ist eine Vorbehandlung mit Grundierung notwendig.

Verarbeitung:

4,5 – 5,0 Liter Wasser in ein sauberes Anmachgefäß vorgeben und mit 25 kg Prima Renovier- und Saniermörtel maschinell zu einer homogenen, sämigen, klumpenfreien Masse anmischen. Nach einer Reifezeit von 3 – 5 Minuten nochmals gut durchmischen. Nur so viel Mörtel anmischen, wie innerhalb der Verarbeitungszeit von ca. 20 Minuten verarbeitet werden kann. Mit Traufel oder Spachtel auftragen und glätten; große Flächen mit der Latte abziehen; filzbar. Bei Arbeitsunterbrechungen Mischer sofort gründlich reinigen.

Sicherheitshinweise:

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (CLP)
GHS05, GHS07

Signalwort: Gefahr

Gefahrbestimmende Komponente: Enthält Portlandzement. Reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Gefahrenhinweise:

H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P261 Einatmen von Staub vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene

Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

GISCODE ZP 1

Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVI

Hinweis:

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gemäß EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung. Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.